

Grundmaterial 1							
Al99,8	OH	S-AlMg5		val av svetstråd för svetsning av aluminiumlegeringar OH Optiomal hållfasthet GK God korrosionsbeständighet LS Lätt att svetsa GA God färgöverensstämmelse vid anodisering - Ej att rekommendera			
Al99,5		S-AlMg4,5Mn					
Al99		S-AlSi5					
1050		S-Al99,5					
1060	GK	S-Al99,5					
1100	LS	S-Al99,5					
1350		S-AlSi5					
	GA	S-Al99,5					
Al-Mn	OH	S-AlMg5	S-AlMg5				
3003		S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn				
3004		S-AlSi5					
3105		S-Al99,5					
	GK	S-Al99,5	S-Al99,5				
	LS	S-Al99,5	S-Al99,5				
		S-AlSi5	S-AlSi5				
	GA	-	S-AlSi5				
Al-Mg-1	OH	S-AlMg3	S-AlMg3	S-AlMg3			
		S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5			
Al-Mg-1,5		S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn			
5005	GK	S-Al99,5	S-Al99,5	S-Al99,5			
5050	LS	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5			
	GA	S-Al99,5	-	S-Al99,5			
Al-Mg2,5	OH	-	S-AlMg3	S-AlMg3	S-AlMg5		
Al-Mg3				S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg4,5Mn	
5052			S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn			
5154	GK	-	S-AlMg3	S-AlMg3	S-AlMg3		
5754	LS	-	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlMg5		
			S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg4,5Mn		
	GA	-	-	S-AlMg3	S-AlMg3		
				S-AlMg5	S-AlMg5		
Al-Mg2,7Mn	OH	-	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg4,5Mn	
Al-Mg4Mn				S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	
Al-Mg4,5Mn	GK	-	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	
5083				S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	
5086	LS	-	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	
5454				S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	
			S-AlSi5	S-AlSi5			
	GA	-	-	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	
				S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	
Al-MgSi0,7	OH	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5
Al-MgSi1			S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn	S-AlMg4,5Mn
Al-MgSi0,5		S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5
6005	GK	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5
6010	LS					S-AlMg5	
6063			S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlSi5	S-AlMg4,5Mn
6351						S-AlSi5	
	GA	S-AlMg5	-	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5	S-AlMg5
						S-AlMg4,5Mn	
Grundmaterial 2		Al99,8	Al-Mn	Al-Mg-1	Al-Mg2,5	Al-Mg2,7Mn	Al-MgSo0,7
		Al99,5	3003	Al-Mg-1,5	Al-Mg3	Al-Mg4Mn	Al-MgSi1
		Al99	3004	5005	5052	Al-Mg4,5Mn	Al-MgSi0,5